

LOT 25 Màj 19/05/25 MB

DECLARATION DE CONFORMITE A LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX MATERIAUX & OBJETS AU CONTACT DES DENREES ALIMENTAIRES

Document de l'ANIA adapté aux produits Gilac

Je soussigné Monsieur : Martin BOUTHIAUX

Société GILAC

154 All. de Grande Croix, 69280 Marcy-l'Étoile- France

Agissant en qualité de : Directeur général / CEO

Déclare que nos produits dont les références sont dans le tableau ci-dessous

| DCC | iare que nos produits dont les re | ererences s | sont dans ie tabieda ei dessous | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Référence | Désignation | Référence | Désignation | Référence | Désignation |
| G033507 | BAC CONTROLE D'ACCES 10L BLANC | G100121 | GRILLE POUR BAC PLAT 5 L | G152821 | BAC A BEC BLANC |
| G144921 | BAC INGREDIENTS BLANC 80L+4 ROUES | G100221 | GRILLE POUR BAC PLAT 8 L | G032107 | CAISSE PLEINE 70MM BLC SMAG |
| G144931 | BAC INGREDIENTS BLC 80L+CV TR+ 4R | G100321 | GRILLE POUR BAC PLAT 10 L | G033424 | BAC RECT 20L BLC ABRY NICOLAS |
| G144941 | BAC INGREDIENTS BLANC 80L+4 PATINS | G100421 | GRILLE POUR BAC 600X400 | G033433 | BAC RECT 20L AIT INGREDIENTS |
| G154121 | BAC PLAT 2 L BLANC | G102521 | GRILLE POUR BAC PLAT 3 L | G033443 | BAQUET RD19L BLC ABRY NICOLAS |
| G154221 | BAC PLAT 3 L BLANC | G102621 | GRILLE POUR BAC PLAT 2 L | G154351 | BAC PLAT 5L BLANC + IML IREKS |
| G154321 | BAC PLAT 5 L BLANC | G154720 | BAC A DIVISEUSE 400 X 300 7 L BLANC | G155411 | BADIV 20 L RENF SECRET D'ARTISAN |
| G154321-s | BAC PLAT 5 L BLANC-SANS ETIQUETTE | G154721 | BAC A DIVISION 400x300 BLC IML 7L | G155424 | BAC RECTANG. 20L BRIMEUX |
| G154421 | BAC PLAT 8 L BLANC | G155321 | BAC A DIVISEUSE RECT. 10 L BLANC | G155422 | BAC RECT 20L BLC IML 1000 MAT |
| G154521 | BAC PLAT 10 L BLANC | G155321-s | BAC A DIVISEUSE RECT. 10 L BLANC | G155428 | BAC RECT 20L BLC IML DISGROUP |
| G155221 | BAC PLAT 3 L HACCP BLANC | G155421 | BAC A DIVISEUSE RECT. 20 L BLANC | G155432 | BAC RECT 20L BLC IML DISTRIBINOX |
| G155621 | BAC PLAT 5 L HACCP BLANC | G155421-m | BAC RECTANG. 20L BLANC | G155442 | BAC RECT 20L BLC IML MANZON 60 ans |
| G155721 | BAC PLAT 8 L HACCP BLANC | G154820 | COUVERCLE DEMI BAC A DIVISEUSE 400 | G155444 | BAC RECTANG. 20L TECHNODIF |
| G160121 | BAC PLAT 3 LITRES+CV FERMETURE | G179212 | COUVERCLE DEMI-BàP BLANC 400x300 | G155446 | BAC RECT 20L BLC IML SBP |
| G160221 | BAC PLAT 5 LITRES+CV FERMETURE | G179213 | COUVERCLE B à PATONS BLANC GN1/1 | G155447 | BAC RECT 20L BLC IML HENGEL |
| G160321 | BAC PLAT 8 LITRES+CV FERMETURE | G179214 | COUVERCLE B à PATONS BLANC GN1/1 | G179429 | CAISSE PLEINE 15L BLC GARCIA |
| G160112 | LOT 2 BAC 3L+CV+GRIL HACCP BLC | G179221 | COUV. BAC A PATONS 600X400 BLANC | G608022 | CUVETTE RONDE 19 L BLANC IML DISGRO |
| G160212 | LOT 2 BAC 5L+CV+GRIL HACCP BLC | G179221-m | COUV BAC A PATON BLANC | G608061 | BAQUET RD19L BLC IML MILMAT |
| G160312 | LOT 2 BAC 8L+CV+GRIL HACCP BLC | G179421 | BAC A PATONS 600X400X90 15 L BLANC | G608071 | BAQUET RD19L IML DISTRIBINO |
| G180112 | BAC PLAT 3 L BLANC + COUV.+ GRILLE | G179431 | BAC A PATONS 600X400X55 9 L BLANC | G608081 | BAQUET RD19L IML SEKAI |
| G190112 | BAC PLAT 3 L HACCP BLANC + CV+ GRIL | G179431-m | BAC A PATONS 600X400X55 9 L BLANC | G615461 | SEAU 12L BEC BLC+IML ANTOINE |
| G190212 | BAC PLAT 5 L HACCP BLANC + CV+ GRIL | G179439 | DEMI-BAC A PATONS 12L BLANC | G179453 | BAC A PATONS 15 L BLANC IML SASA |
| G190312 | BAC PLAT 8 L HACCP BLANC + CV+ GRIL | G179441 | BAC A PATONS 600X400X76 14 L BLANC | G155363 | BAC RECT 10L IML SASA |
| G612021 | CONTENEUR ALIMENT. HACCP 75 L BLC | G179451 | DEMI-BAC A PATONS 9L BLANC | G608063 | CUVETTE RONDE 19 L BLANC IML SASA |
| G612021-m | CONTAINER 75L BLANC | G179921 | BAC A PATONS GN 1/1 BLC 530x325x90 | G179321 | CAISSE AJOUREE 600X400 15 L BLANC |
| G612121 | COUVERCLE POIGNEE CONT. 75 L BLANC | G179922 | BAC A PATONS GN 1/1 BLC 530x325x90 | G179321-e | CAISSE AJOUREE 15L BLC |
| G612121-m | COUV.CONTAINER 75L BLANC | G608021 | BAC A DIVISEUSE ROND 19 L BLANC | G179421-e | CAISSE PLEINE 15L BLC |
| G613221 | CONTENEUR ALIMENT. HACCP 50 L BLC | G615451 | CV SEAU ROND 12 L BLC+BEC VERSEUR | G615821 | SEAU CARRE 15L BLANC SANS COUV ETAN |
| G613321 | COUVERCLE POIGNEE CONT. 50 L BLANC | G179421-lot | LOT DE 10 BACS A PATONS 15L BLANC | G615712 | SEAU CARRE 12L BLANC + COUV ETANCHE |
| G178312 | LOT D'UN DEMI BAC 9L+COUVERCLE-BLC | G178319 | LOT D'UN DEMI BAC 12L+COUVERCLE-BLC | G178318 | LOT D'UN DEMI BAC 9L+COUVERCLE-BLC |
| G178320 | LOT D'UN BAC 14L+COUVERCLE-BLANC | G178321 | LOT D'UN BAC 15L+COUVERCLE-BLANC | G178322 | LOT D'UN BAC GN 1/1+COUVERCLE-BLC |

ont été réalisés avec de la matière POLYEHYLENE HAUTE DENSITE référence F403405 et du colorant BLANC référence F470082

Ils sont conformes aux exigences de la réglementation en vigueur concernant les matériaux et objets au contact des denrées alimentaires, à savoir :



LOT 25 Màj 19/05/25 MB

- le règlement européen 1935/2004 du 27/10/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
- le règlement européen 2023/2006 du 22/12/2006 modifié, relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
- la réglementation française en vigueur, à savoir le décret sanction 2007-766 du 10 mai 2007, modifié par le Décret n° 2008-1469 du 30 décembre 2008 ;
- le règlement européen n°10/2011 du 14/01/2011 avec les mises à jour, concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Ils ne contiennent pas de substance extrêmement préoccupante (SVHC ou « Substance of Very High Concern ») inscrite sur la liste des substances candidates à l'autorisation, avec une concentration aux limites définies,
- Ni de Bisphénol A conformément à la réglementation française interdisant sa présence dans les conditionnements à vocation alimentaire (Loi 2012-1442 du 27/12/2012).

Dans les conditions normales et prévisibles d'emploi,

Nos produits référencés ci-dessus sont aptes au contact de tous les types d'aliments.

En toute hypothèse:

- La conformité s'entend sous réserve du respect des conditions de stockage, de manutention et d'utilisation de nos produits, telles que prévues par les usages ou les codes professionnels.
- o la personne destinataire de la présente déclaration doit s'assurer de la compatibilité contenant/contenu dont il assume la responsabilité.

Cette déclaration de conformité a été établie sur la base des :

Déclarations des fournisseurs de matières premières composant les produits objet de la déclaration,

Migrations globales

Immersion ou remplissage avec le ou les simulant(s) choisis pendant un temps et une température définis en accord avec

le Règlement 10/2011 et la norme NF EN 1186-1 et en fonction de l'utilisation d'emploi prévisible du matériau.

| | Conditions générales d'essai | générales d'essais | | |
|----|------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| N° | Simulant | Conditions | Contact répété | Conclusion |
| 1a | В | MG2 | Oui | Conforme |
| 1b | A | MG2 | Oui | Conforme |
| 1c | D2 | MG2 | Oui | Conforme |

• A \$: Éthanol 10 %

• B \$: Acide Acétique 3%

• C \$: Éthanol 20 %

• D1 \$:Éthanol 50 %

• D2 : Huile végétale

• E : MPPO-Tenax

MG1 : 10j à 20°CMG2 : 10j à 40°C

• MG3 : 2h à 70°C

• MG4 : 1h à 100°C

• MG5 : soit 2 h à 100 °C ou à la température de reflux, soit 1 h à

121 °C

• MG6 : 4 h à 100 °C ou à la température de reflux

• MG7 : 2h à 175°



LOT 25 Màj 19/05/25 MB

| N° | Volume de | Résultats | Résultats (mg/dm²) | | | Conclusion |
|----|---------------|-------------|--------------------|--------------|----------|------------|
| | simulant (ml) | 1er contact | 2ème contact | 3ème contact | (mg/dm²) | |
| 1a | 100 | 1.8 | <1 | <1 | 10 | Conforme |
| | | 2.7 | <1 | <1 | | |
| | | 2.2 | <1 | <1 | | |
| | | Moyenne : | Moyenne: | Moyenne : | | |
| | | 2.2 | <1 | <1 | | |
| 1b | 100 | 1.1 | <1 | <1 | 10 | Conforme |
| | | 1.5 | <1 | <1 | | |
| | | 1.4 | <1 | <1 | | |
| | | Moyenne: | Moyenne: | Moyenne : | | |
| | | 1.3 | <1 | <1 | | |
| 1c | 100 | <1 | (*) | (*) | 10 | Conforme |
| | | <1 | | | | |
| | | <1 | | | | |
| | | <1 | | | | |
| | | Moyenne : | | | | |
| | | <1 | | | | |

^(*) Les limites de migration n'étant pas dépassées au premier essai, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel essai.

Migrations spécifiques

Immersion ou remplissage avec le ou les simulant(s) choisis pendant un temps et une température définis en accord avec le Règlement 10/2011 et en fonction de l'utilisation d'emploi prévisible du matériau. Dans le cas de multi-usage, le simulant le plus contraignant peut être choisi pour s'assurer de la complète inertie de l'article vis à vis des composés recherchés.

Le dosage des composés est ensuite effectué dans l'extrait récupéré par GC/MS, HPLC/UV, HPLC/fluorescence ou ICP/OES en fonction des composés recherchés.

Migration spécifique des phtalates

| N° | Volume de | | Résultat | s (mg/kg) | | Limites | Conclusion |
|------------|---------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| | simulant (ml) | Molécule | 1er | 2ème | 3ème | (mg/kg) | |
| | | | contact | contact | contact | | |
| 1 a | 100 | DBP | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.3 | Conforme |
| | | BBP | <3,0 | <3,0 | <3,0 | 30 | |
| | | DEHP | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 1.5 | |
| | | DINP+DIDP | <4,0 | <4,0 | <4,0 | 9 | |
| | | DAP | ND | ND | ND | ND | |
| | | | (<0.01) | (<0.01) | (<0.01) | (<0.01) | |

DBP Di-butyl phtalate CAS n° 84-74-2 BBP Butylbenzyl phtalate CAS n° 85-68-7

DEHP Di-(2-éthylhexyl) phtalate, CAS n°117-81-7

DINP Di-iso-nonyl phtalate CAS n° 28553-12-0 et 68515-48-0 DIDP Di-iso-décyl phtalate CAS n° 26761-40-0 et 68515-49-1 DAP Diallyle phtalate CAS n° 131-17-9

Migration spécifique des amines aromatiques primaires

| N° | | | Résultats (| mg/kg) | Limites | Conclusion | |
|----|------|-------------|-------------|---------|---------|------------|----------|
| | | de simulant | 1er | 2ème | 3ème | (mg/kg) | |
| | (ml) | | contact | contact | contact | | |
| 1a | 100 | | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | Conforme |



Migration spécifique des métaux

LOT 25 Màj 19/05/25 MB

| N° | Volume de simulant | Éléments | Résultats | Résultats (mg/kg) | | | Conclusion |
|----|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------|------------|
| | (ml) | | 1er contact | 2ème contact | 3ème contact | | |
| 1a | 100 | Aluminium (Al) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 1 | Conforme |
| | | Arsenic (As) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | |
| | | Baryum (Ba) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 1 | |
| | | Cadmium (Cd) | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,002 | |
| | | Cobalt (Co) | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,05 | |
| | | Chrome (Cr) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | |
| | | Cuivre (Cu) | <2 | <2 | <2 | 5 | |
| | | Europium (Eu) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,05 | |
| | | Fer (Fe) | <10 | <10 | <10 | 48 | |
| | | Gadolinium (Gd) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,05 | |
| | | Mercure (Hg) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | |
| | | Lanthanium (La) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,05 | |
| | | Lithium (Li) | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,6 | |
| | | Manganèse (Mn) | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,6 | |
| | | Nickel (Ni) | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,02 | |
| | | Plomb (Pb) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | |
| | | Antimoine (Sb) | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,04 | |
| | | Terbium (Tb) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,05 | |
| | | Zinc (Zn) | <1 | <1 | <1 | 5 | |

Détection de Nias par analyse TD-GC-MS

Méthodes d'essai utilisées:

- 1) Identification des faibles substances moléculaires par la méthode TD-GC-MS selon la procédure d'essai A-07-71 de ITC.
- 2) Identification et analyse semi-quantitative des faibles substances moléculaires dans 95% d'éthanol par la méthode GC-MS hors accréditation

Conditions d'essais:

- 1) L'échantillon a été thermiquement désorbé à 280°C pendant 4 minutes et les substances dégagées ont été déterminées par méthode GC-MS.
- 2) Identification et analyse semi-quantitative des substances dans 95% d'éthanol après migration par méthode GC-MS.

Résultat d'essai

Les résultats d'essai sont donnés dans les tableaux suivants :

Identification des faibles substances moléculaires dans la masse (méthode 1)



LOT 25 Mài 19/05/25 MB

| Identified com | pound – | CAS No. | FCM | Résultats |
|------------------|---------------------|------------|-----|--|
| | | | No. | |
| 2,4Di-tert-buty | /lphenol | 96-76-4 | - | Additif non listé dans l'annexe 1 |
| Hexadecanoic | acid | 57-10-3 | 105 | Additif listé dans l'annexe 1 sans LMS |
| Octadecanoic a | acid | 57-11-4 | 106 | Additif listé dans l'annexe 1 sans |
| Tris | (2.4-di-terc- | 31570-04-4 | 671 | Additif listé dans l'annexe 1 sans LMS |
| butylphenyl)ph | nosphite | | | |
| Irgafos 168-oxi | idised form | 95906-11-9 | - | Additif listé dans l'annexe 1 sans LMS |
| Erucamide | | 112-84-5 | 271 | Additif listé dans l'annexe 1 sans LMS |
| Adipic acid, bis | (2-ethylhexyl)ester | 103-23-1 | 207 | Additif listé en annexe 1 avec LMS de 18 |
| | | | | mg/kg |
| Oligomère de p | polyolefine | 9002-07-0 | 549 | Oligomère de polyolefine listé en annexe 1 |
| | | | | sans LMS |

LMS : Limite de Migration Spécifique Identification et analyse semi-quantitative des substances (méthode 2)

| Identified compound – chemical | CAS No. | FCM No. | Résultats | Limites | Conclusion |
|--------------------------------|------------|----------|-----------|---------|------------|
| name | | | (mg/kg) | (mg/kg) | |
| 2,4Di-tert-butylphenol | 96-76-4 | - | 0.144 | 45 | Conforme |
| Fatty acid ethylester | - | 878-879 | 0.114 | 60 | Conforme |
| Squalene | 111-02-4 | <u> </u> | 0.462 | 60 | Conforme |
| Irgafos 168 | 31570-04-4 | 671 | 0.167 | 60 | Conforme |
| Irgafos 168-oxidised form | 95906-11-9 | - | 0.613 | 60 | Conforme |

Ces essais couvrent tout entreposage de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure, y compris le chauffage à 70 °C au maximum pendant 2 heures au maximum ou le chauffage à 100 °C au maximum pendant 15 minutes au maximum.

Il est rappelé que, conformément à la Charte d'engagement des industries alimentaires et des industries, des filières de l'emballage, les entreprises membres des organisations professionnelles signataires de la Charte s'engagent à communiquer aux partenaires concernés, en cas de nécessité, l'ensemble des éléments ayant servi de base à l'établissement et à la délivrance de la déclaration de conformité, hors le cas où des éléments seraient couverts par le secret d'une enquête diligentée par la DGCCRF ou par les autorités de contrôle.

Cette déclaration est valable jusqu'au 01/06/2027. Elle devra être renouvelée dans tous les cas où la conformité à ce qui précède n'est plus assurée et en cas de changement de la réglementation.

Fait à Marcy-l'Étoile, le 19 mai 2025

